



centro ricerche-sviluppo e laboratori prove
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

RAPPORTO DI PROVA

178511 / 1

Ricevimento campione: 17/06/14

Esecuzione prova: 18/06/14

Emissione rapporto: 23/06/14

Denominaz.campione: PELLETT UK

FUTURIS ISONTINA S.R.L.
VIA RESSEL SNC, Z.I. S. ANDREA
34170 GORIZIA (GO)
ITALIA

Determinazione dell'umidità UNI EN 14774-3:2009

Campionamento: effettuato dal richiedente
Temperatura: 103±2 °C
Tempo di permanenza in stufa: 12 h

Risultati della prova:

Provetta n°	Umidità %
1	8,12
2	8,14
3	8,11

Valore medio	8,12
---------------------	-------------

Nota: Il valore dell'umidità è riferito al campione tal quale.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dot. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.



centro ricerche-sviluppo e laboratori prove
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

RAPPORTO DI PROVA

178511 / 2

Ricevimento campione: 17/06/14

Esecuzione prova: 18/06/14

Emissione rapporto: 23/06/14

Denominaz.campione: PELLETT UK

FUTURIS ISONTINA S.R.L.
VIA RESSEL SNC, Z.I. S. ANDREA
34170 GORIZIA (GO)
ITALIA

Determinazione del contenuto di ceneri UNI EN14775:2010

Campionamento: Effettuato dal richiedente

Temperatura: 550 ± 20 °C

Umidità media: 8,12 %

Apparecchiatura utilizzata: Forno a muffola

Risultati della prova:

Provetta n.	Ceneri sul tal quale (%)	Ceneri sul secco (%)
1	0,69	0,75
2	0,78	0,85
3	0,76	0,83

Valore medio	0,74	0,81
---------------------	-------------	-------------

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giovan

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.



centro ricerche-sviluppo e laboratori prove
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

RAPPORTO DI PROVA

178511 / 3

Ricevimento campione: 17/06/14

Esecuzione prova: 20/06/14

Emissione rapporto: 23/06/14

Denominaz.campione: PELLETT UK

FUTURIS ISONTINA S.R.L.
VIA RESSEL SNC, Z.I. S. ANDREA
34170 GORIZIA (GO)
ITALIA

Determinazione della durabilità UNI EN 15210-1:2010

Contenuto di umidità: 8,12%

Contenuto di particelle fini (%):

Provetta 1: 0,01%

Provetta 2: 0,01%

Risultati della prova:

Provetta n°	Massa del campione prima dell'agitazione g	Massa del campione dopo l'agitazione g	Durabilità %
1	501,6	491,2	97,9
2	500,6	491,3	98,1
Valore medio			98,0

Note:

La prova è stata eseguita sul campione tal quale.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.